

COLLA POLIURETANICA IN FLACONE

Descrizione prodotto:

E' un adesivo poliuretano monocomponente autoreticolante, esente da solventi o altre sostanze volatili, speciale per incollaggi resistenti all'acqua a norma EN 204 classe D4 (ex DIN 68602-B4).

Applicazioni:

Particolarmente indicato per l'incollaggio di:

- LEGNO
- POLIURETANO
- PVC
- METALLO

Impiegati principalmente nella produzione di serramenti esterni o particolari sottoposti ad elevata umidità e intemperie.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Limpido
Colore	Marrone scuro
Residuo secco	100%
Viscosità	1750+-250mPa.s @ 23° C
Peso specifico	1.1 g/cm ³
NCO%	13,5 +-0,5
Odore	A temperatura ambiente: Inodore A 70-100°C: odore Caratteristico di resina
Tempo aperto	60-75 minuti (*)
Resa	150-200 g/m ² secondo Porosità dei materiali

(*) Variabili a seconda delle condizioni ambientali quali temperatura, umidità, ecc...

Modalità D'uso

Applicare il prodotto su una delle due superfici pulite e spolverare, esenti da grasso o distaccanti, tramite spatola dentata o rullo.

Unire i pezzi, fissare con morsetti oppure mantenere sotto pressione fino a reticolazione.

Precauzioni

- Non applicare a temperature inferiori a +5°C, sia per l'ambiente, sia per i materiali. Temperature molto basse comportano la reticolazione del prodotto, allungando notevolmente il tempo di presa e pregiudicando la buona riuscita dell'incollaggio.
- Incollare legno con un grado di umidità massima pari al 25%. Livelli superiori di umidità danno luogo a formazione di bolle nel giunto con conseguente deterioramento dell'incollaggio.
- Usare in luogo ventilato. Evitare il contatto con la pelle.

Caratteristiche Finali Dell'incollaggio

Il film reticolato si presenta di colore paglierino, inodore e resistente all'invecchiamento. Le giunzioni incollate presentano una notevole resistenza all'umidità e ai solventi organici. Alla temperatura di -30°C i pezzi non possono essere separati senza la loro distruzione. La resistenza termica dell'incollaggio è di 120°C.

Informazioni generali

B.F. PLASOSIL S.R.L. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA

B.F. PLASTOSIL S.R.L.