

POLIATEX T/18 (supporto serie standard)

Densita' k/m3 +/- 5%	18	
Resistenza alla lacerazione 40% kpa +/- 15%	3,6	
Identazione H +/- 15%	: al 25%	120
" "	: al 40%	150
" "	: al 65%	290
Carico a rottura kpa(min.)	90	
Allungamento a rottura %(min.)	130	
Perdita di portanza a fatica dinamica (Max %)	40	
Deformazione permanente compressione al 50%(Max %)	6	
" " " al 75%(Max %)	9	

Colore: Bn/An

B.F. PLASTOSIL SRL
Via del Vallo, 16
31030 Castello di Godego – Treviso (italy)
Tel. +39/0423/468626 Fax +39/0423/760176
E-mail: info@plastosil.com