

# **PLASTOCRIL**

PLASTOCRIL è un sigillante acrilico monocomponente a base di polimeri acrilici dispersi in acqua. Indurisce per evaporazione dell'acqua dando una massa elasto-plastica con ottima resistenza all'invecchiamento.

## **CAMPI D'APPLICAZIONE**

E' indicato per la sigillatura elastica di giunti di raccordo tra muratura e telai di porte e finestre, tra cassonetto e parete, tra pareti prefabbricate e soffitto, tra tubi passanti e intonaco, **per la sigillatura di crepe e fessure con tipo RUVIDO**, per la sigillatura elastica di pannelli di tamponamento. Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua.

## **DATI TECNICI**

Colore	avorio, grigio (altri colori a richiesta)
Densità	1.50 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di applicazione	da + 0 °C a + 40°C
Resistenza alla colatura	ottima
Filmazione superficiale	da ca. 8 ore (da 20°C e 50% u.r.)
Resistenza alla pioggia battente	ca. 24 ore (a 20 °C e 50% u.r.)
Indurimento completo	ca. 20 giorni per un giunto 10x10 mm (a 20 °C e a u.r.)
Temperatura d'esercizio	da - 10 °C a + 80°C
Durezza Shore A	ca. 28
Allungamento percentuale a rottura.	ca. 350%
Resistenza massima a trazione	ca. 10 Kg/cm <sup>2</sup>
Modulo elastico al 100 %	ca. 5.5 Kg/cm <sup>2</sup>
Allungamento massimo d'esercizio	15%
Ritiro	ca. 10%
Verniciabilità	può essere tinteggiato con pitture all'acqua
Adesione	ottima - (anche nei supporti pitturati con pitture all'acqua)
Resistenza all'invecchiamento	buona
Resistenza agli acidi diluiti	buona
Resistenza alle basi	buona

## **NOTE**

Non applicare PLASTOCRIL in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia.

## **STABILITA', QUALITA' / MAGAZZINAGGIO**

Magazzinaggio in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore ( +5° C a + 25° C ).

La qualità si applica soltanto al prodotto e non alle proprietà che dipendono dalla applicazione del sigillante e sono pertanto al di fuori del nostro controllo.

## **INFORMAZIONI GNERALI**

B.F. PLASOSIL S.R.L. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.

**PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.**

**B.F. PLASTOSIL S.R.L.**