

Collante Bituminoso

COD. 3380

Collante Bituminoso è un collante sigillante elasto-bituminoso al solvente per l'incollaggio a freddo delle sormonte delle membrane b.p.

Dati Tecnici

Aspetto	Pasta densa
Colore	Nero
Densità a 20° C in kg/l	1,35 – 1,49
Residuo secco a 130° C	86% - 93%
Temperatura di esercizio	- 10° C + 80° C
Temperatura di applicazione	+ 5° C + 35° C
Viscosità Brookfield Gir. N. 7 e 2 rpm a 25° C	8.000– 12.000 PS
Punto d'infiammabilità a vaso chiuso	>30°C

Proprietà

- Ottima adesione sulla maggioranza dei materiali metallici e di edilizia-calcestruzzo, mattone, legno, alluminio, ferro, acciaio inox, rame e diverse materie plastiche.
- Non scivola nei giunti verticali.
- Fortificazione rapida.
- Buone proprietà meccaniche
- Alta solidità.
- Verniciabile.
- Non-corrosivo.

Composizione chimica:

bitume, cariche inerti, resine elastomeriche, plastificanti, additivi, solventi.

Campi d'Impiego

E' un collante bituminoso studiato per essere steso fra le sormonte delle membrane b.p. per ottenere tra loro un perfetto incollaggio a freddo. E' consigliato anche per l'incollaggio della guaina su guaina del tipo tegola canadese. E' sconsigliato per l'incollaggio di pacchetti isolanti a base poliuretanic e polistirolo per la presenza di solventi aromatici che intaccano rapidamente i pannelli. Viene utilizzato negli interventi rapidi di riparazioni localizzate di vecchie membrane b.p. e nella sigillatura fra membrane e calcestruzzo in verticale o nella sigillatura di comignoli o lucernari.

Modalità d'uso

E' importante che le superfici da trattare siano asciutte, pulite e prive di oli e polveri sfarinati o altro. Il Collante Bituminoso è pronto all'uso e va steso sul supporto con particolari pistole meccaniche o manuali o utilizzando le cartucce di plastica. Si possono eliminare eventuali rigonfiamenti verificatesi su vecchie membrane b.p. attraverso incisioni localizzate a croce delle stesse membrane b.p. provvedendo poi a rincollare i quattro lembi ottenuti prima sotto e poi sopra su tutta la superficie interessata. Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici o nitro.

Stoccaggio

In un ambiente asciutto e secco, con la temperatura tra 5°C e 25°C e nella confezione originale. La stabilità allo stoccaggio è di almeno 9 mesi.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Avvertenza

Si consiglia di provare prima di applicare il prodotto per via delle condizioni e dei modi d'uso specifici. Prima di utilizzare il prodotto consultare sempre la scheda di sicurezza.

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.